



CSF Sheet Jointing

TEMAC AUTO

INFORMATIVE

Max.working pressure	MPa	4		
Max.working temperature	°C	Continual	150	
		Peak	200	

Application: water,gas,oil,alkohols,fuel

DENSITY	g.cm ⁻³	1,6 – 1,9	DIN 28 090 - 2	Testing acc.to TP 62-085-17
IGNITION LOSS max.	%	40	ASTM F 495	
RESIDUAL STRESS * 16 h/175 °C ≈	MPa	20	DIN 52 913	
COMPRESSIBILITY	%	8 – 15	ASTM F 36 J	
RECOVERY min.	%	50	ASTM F 36 J	
SPEC.LEAKAGE RATE max.	mg/(s.m)	0,1	DIN 3535 – 6	
FLUID RESISTANCE – THICKNESS CHANGE				
ASTM OIL IRM 903, ČSN ISO 1817 5 h/150 °C max.	%	35	ASTM F 146	
COOLING LIQUID 5h/boiling-point max.	%	15	ASTM F 146	
ASTM FUEL B - ČSN ISO 1817 5 h/23 °C max.	%	25	ASTM F 146	
FLEXIBILITY	No cracks and breaks		ASTM F 147	
COLOR AND PRINTING	GREEN			
	DIN 28 091 – 2	FA-ZA-12-0		
	ASTM F 104	F 712 230 M4		

Note:

- a) parameters are valid for thickness 2,0 mm
- b) * value valid for thickness 1,5 mm



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 373, IČO 00012092

Temac, a.s. company is incorporated in companies register with Municipal Court in Prague, section B, insert 373, Incorporation No. 00012092

Code: wdb12
www.temac.cz

Strana 1 z 1

Schváleno: 24.7.2017

Účinnost: 25.7.2017

Interference with this document is prohibited